



Conseil de pro : FERMACELL Enduit pour Joint

CARACTERISTIQUES

Pour le jointoiment des plaques FERMACELL sans bandes d'armature.

En sacs papier de 5 kg.

Consommation:

0,2 kg/m² pour les plaques de 10 mm et les plaques avec bordure adaptée à la construction sèche, 0,1 kg/m² pour les plaques à hauteur d'étage.

– Verser l'enduit pour joints dans l'eau (selon les instructions figurant sur l'emballage):

– Proportion du mélange: env. 1 kg d'enduit pour joints dans env. 0,6 l d'eau.

– Laisser reposer environ 2 à 5 minutes.

– Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux (l'utilisation d'un mélangeur à moteur peut influencer le temps de prise).

– Si le mélange est trop liquide, rajouter de l'enduit pour joints (l'enduit ne doit pas glisser instantanément d'une truelle maintenue à la verticale).

– Le mélange peut être employé durant 35 minutes environ

Attention

Un nouveau mélange prend plus rapidement si le récipient contient encore des restes de plâtre durcis. Ne pas rajouter de l'eau par la suite.

La solidité de l'enduit s'en trouverait amoindrie.

JOINTOIMENT

Le jointoiment est réalisé en deux étapes: une première et une seconde couche (lissage). Attendre que la première couche soit complètement sèche avant de réaliser la couche de lissage avec l'enduit de lissage FERMACELL.

Remplir entièrement et aplanir les joints des plaques avec l'enduit pour joints FERMACELL à l'aide d'une truelle à lisser ou d'une spatule. Jointoyer de la même façon les têtes enfoncées des fixations ainsi que tout endommagement sur la surface des plaques.

Poncer les éventuelles irrégularités une fois que l'enduit a durci (à l'aide d'une grille de ponçage ou de papier de verre de granulométrie 60). Balayer soigneusement la poussière fine avant de poser l'enduit de lissage FERMACELL.

FERMACELL® et XELLA® sont des marques déposées du groupe XELLA

Xella Systèmes Construction Sèche

Bureau de vente France
30, Rue de l'industrie
92563 RUEIL MALMAISON Cedex

Tél.: +33 (0) 1 47 16 92 90

Fax: +33 (0) 1 47 16 92 91

www.fermacell.fr

Sous réserve de modifications techniques (état 03/2008).
N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.